

BONDEX

POLÜMEERIDE BAASIL NAKKEDISPERSIOON
NING LISAAINE TSEMENTI SISALDAVATELE
TASANDUSKIHTIDELE

Tootekirjeldus

BONDEX on kasutusvalmis polümeere sisaldav vedelik, mis on mõeldud kasutamiseks nakke-dispersioonina põrandapindade, paneelide ja muude probleemsete pindade nakketugevuse suurendamiseks. Samuti sobib toode kasutamiseks lisaainena tasanduskihtides, krohvi- ning nakkesegudes.

Kasutusala:

Nakke-dispersioon:

BONDEX 1 OSA
VESI 1 - 2 OSA

Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Aluspinnal ja õhutemperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +3°C ja üle +30°C. Kruntimisel kantakse dispersioonilahus poorsele pinnale harja või pintsliga abil nii, et ei jääks loike krunditavale pinnale. Väga imavad pinnad tuleb töödelda kuni küllastumiseni. Peale kuivamist ei tohi krunt tekitada pinnale läikivat kilet.

Nakkesegu:

BONDEX 1 OSA
PORTLANDTSEMENT (EN 197-1 KLASS 42,5) 3 OSA

BONDEX nakke-dispersioonile lisada õiges vahekorras aeglaselt tsementi kuni kreemjas konsistents on saavutatud. Kõige parem viis on nakkesegu paigaldada harjaga, et tekiks parim nake aluspinnaga. Nakkesegule paigaldada pealmine tasanduskiht ajal, mil nakkesegu on veel kleepuv, umbes 20 min jooksul. Kui nakkesegu on kuivanud, tuleb see teistkordselt paigaldada. Tööriistad tuleb kiirelt peale kasutamist puhastada veega.



Tasanduskiht min 25mm

BONDEX 5 kg
PORTLANDTSEMENT (EN 197-1 KLASS 42,5) 50 kg
PEENKILLUSTIK 75 kg
LIIV 150 kg
VESI vastavalt vajadusele

BONDEXi lisamine betoonisegusse suurendab betooni nakketugevust, paindetugevust, veetihedust ning ka kulumiskindlust. Sobib kasutamiseks õhukestel tasanduskihtidel alates 25mm-st. Aluspind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Soovitatav on aluspind karestada. Peale aluspinnal ettevalmistamist tuleks paigaldada nakkesegu nagu eelpool kirjeldatud, mille peale valada tasanduskiht.

Tehnilised andmed

värvus: valge vedelik
tihedus: 1,10 g/cm³
lahustuvus: vesilahustuv

Pakendamine

BONDEX on pakendatud 5l ja 25l plastikkanistritesse. Originaalpakendis säilib materjal 12 kuud.

Ohutusabinõud

Nahale sattumisel pesta naha pinda jooksva vee all. Soovitatav on kanda kindaid, maski ja kaitseprille. Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote-juhend või etikett. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märkis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Müük ja nõustamine

Betotrade OÜ
Tapri 13, Tallinn 11415
Tel: +372 656 6767
E-post: info@betotrade.ee