

# NEODUR HE 2

## BETOONPÖRANDA PINNAKÖVENDI TÖÖSTUS- PÖRANDATELE

VASTAB STANDARDILE EN 13813 – CT-C70-F9-A8

### Tootekirjeldus

Neodur HE 2 on kasutusvalmis, mineraalseid KORODUR täitematerjale sisaldav pinnakövendussegu, puiste-meetodil paigaldamiseks.

### Kasutusala

Keskmise kulumiskoomusega põrandad nagu näiteks autoparklad, laopõrandad, lennuangaarid, kaubanduspinnad, tootmisruumid, jms.

### Materjali omadused

- hea kulumiskindlusega
- vastupidav kütustele, mineraalõlile, lahustile
- sobiv sise- ja välitingimustes, vastupidav märgades oludes
- libisemiskindel
- külmakindel, vastupidav jääsulatus-kemikaalidele
- suure pinnatihedusega
- antistaatiline
- vastab standardile EN 13813

### Tehnilised andmed

survetugevus vastavalt EN 13813:	C70
paindetugevus vastavalt EN 13813:	F9
kulumiskindlus vastavalt EN 13813:	A8
kulumiskindlus Böhme järgi:	8 cm³/50cm²
värvus:	tsemendi-hall
Kulunorm:	3 – 5 kg/m²
Värvilise pinnakövendi kulunorm	4 – 6 kg/m²
Terasuurus:	0 – 3 mm
Soovituslik minimaalne paigaldustemperatuur	5°C

### Paigaldusjuhised

Alusbetoon peaks sisaldama vähemalt 260 kg/m³ tsementi. Vesitsemmenttegur peaks olema võimalikult madal. Tuleks vältida veeloikude tekkimist pinnale. Betooni õhusisaldus peaks olema väiksem kui 3%.

#### Neodur HE 2 PAIGALDUS

Neodur HE 2 paigaldatakse alusbetoonile kuivpuiste meetodil. Optimaalse tulemuse saamiseks on soovitatav puistet teostada kahes etapis. Esimese etapis on soovitatav betoonpind enne pinnakövendi paigaldamist lihvida masinhõõruti "taldrikuga". Seejärel laotada 2/3 kulunormist käisitsi või puistekäruga. Kui materjal on täielikult niiskusest läbi imunud, tuleb betoonpind masinhõõrutiga uuesti üle lihvida. Peale seda paigaldada ülejäänud 1/3 kulunormist ning korrata lihvimist. Sileda ja läikiva pealispinna saamiseks kasutada lõppviimistluseks masinhõõruti labasid.

#### JÄRELHOOLDUS

Neodur HE 2 on peale pinna viimistlemist soovitatav katta kile või järelhooldusainega, et takistada pinda vee liigkiire väljakuivamise eest. Vastasel juhul võib ilmnedu pinna pragunemist. Soovitatav on kasutada KOROTEX järelhooldusainet.

### Pakendamine

Neodur HE 2 on pakendatud tugevtatud 25 kg paberkotti. Originaalpakendis säilib materjal 12 kuud.

### Ohutusabinõud

Toode sisaldab tsementi. Nahale sattumisel pesta naha pinda jooksva vee all. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitseprille. Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote juhend või etikett. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

### Müük ja nõustamine

Betotrade OÜ  
Tapri 13, Tallinn 11415  
Tel: +372 656 6767  
E-post: info@betotrade.ee

