

NEODUR HE 65 plus

**SUURE KULUMISKINDLUSEGA, KIUDUSID SISALDAV
TASANDUSSEGU OLEMASOLEVALE BETOONILE.
SOBIB RENOVEERIMISTÖÖDEKS.
VASTAB STANDARDILE EN 13813 – CT-C70-F9-A6**

Tootekirjeldus

Neodur HE 65 plus on sünteetiliselt modifitseeritud, mikropolümeersest kiudu ja suure kulumiskindlusega KORODUR täitematerjale sisaldav tasandusegu, olemasoleva betoonpõranda katmiseks 15...30mm kihina.

Kasutusala

Suure kulumiskoormusega põrandad nagu autoparklad, laopõrandad, lennuangaarid, kaubanduspinnad, tootmisruumid, jms.

Materjali omadused

- ei vaja eraldi nakkeseugu või -dispersiooni
- eelnevalt kiududega armeeritud
- pumbatav
- vastupidav kütustele, mineraalõlidele, lahustele
- väga suure kulumiskindlusega
- sobiv sise- ja välitingimustes, vastupidav märgades oludes
- libisemiskindel
- külmakindel, vastupidav jõesulatuskemikaalidele
- suure pinnatihedusega
- antistaatiline
- vastab standardile EN 13813

Tehnilised andmed

survetugevus vastavalt EN 13813:	C70
paindetugevus vastavalt EN 13813:	F9
kulumiskindlus vastavalt EN 13813:	A6
paindetugevus vastavalt EN 13813:	F9
värvus:	tsemendi-hall
kihi paksus:	15 – 30mm
lisavee hulk:	ca 2,75l/25kg

Paigaldusjuhised

Aluspind peab olema freesitud ja/või kuulpuhastatud, avatud pooridega. Minimaalne alusbetooni klass on C25/30, nakketugevusega $\geq 1,50$ N/mm². Aluspind peab olema vaba pragudest (vajadusel eelnevalt injekeerida), vaba lahtistest osakestest.

Aluspind niisutada põhjalikult päev enne Neodur HE65 plus paigaldust. Vältida loikude teket, üleliigne vesi eemaldada.

Esmalt segada kokku Neodur HE 65 plus ja vesi nii, et tekiks lobritaoline konsistents (väga vedel segu). Paigaldada seda aluspinnale harjates nakkeseguna.

Segada Neodur HE65 plus veega, vahekorras 0,10 – 0,12 (vesi/kuivsegu), segamise kestvus ca 3 minutit. Kõige paremini sobib segamiseks nn *pan type* segumasin (näiteks Atika Compact). Seejärel valada eelnevalt vedela seguga harjatud pinnale ("värskete – värsketele" meetod). Segukihi ühtlasema paksuse tagamiseks võib kasutada juhtsiine. Pind viimistleda vastavalt nõuetele, võib kasutada nii vibrolatti kui ka masinhõõrutit.

Värskelt paigaldatud Neodur HE65 plus kihti tuleb kaitsta liigkiire väljakuivamise eest. Seda võib teostada kilega katmisega või järelhooldusainega nt. Korotex.

Vuugid tuleb kopeerida vastavalt vuukide paiknemisega aluskihis. Segu kiht eraldada vertikaalsetest konstruktsioonidest servalindi abil.

Pakendamine

Neodur HE65 plus on pakendatud tugevatud paberkotti. Originaalpakendis säilib materjal 12 kuud.

Ohutusabinõud

Toode sisaldab tsementi. Nahale sattumisel pesta naha pinda jooksva vee all. Soovitatav on kanda kindaid ja kaitseprille. Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote juhend või etikett. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märkis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Müük ja nõustamine

Betotrade OÜ
Tapri 13, Tallinn 11415
Tel: +372 656 6767
E-post: info@betotrade.ee

