

Tootekirjeldus

GRANITEX on silikaadipõhine läbipaistev immutusvedelik, mis on mõeldud betoonpõrandate tugevdamiseks ja kemikaalikindluse tõstmiseks. Immutusvahend tungib betooni pealispinda ja reageerib betoonis sisalduva kaltsiumiga, moodustades kristalse struktuuri.

Materjali omadused

- kuluefektiivne
- suurendab kulumiskindlust
- suurendab betoonpinna külmakindlust
- tolmu siduv
- lihtne paigaldada ja hooldada
- väiksem poorsus, betooni veeimavus väheneb kordades
- mittesüttiv
- vastupidav suurele osale orgaanilistele hapetele, rasvadele, naftasaadustele

Kasutusala

- betoonpõrandad
- betoonist seinad, postid, soklid, jne
- betoonist sillutusplaadid, -kivid
- krohvitud pinnad (tsementkrohv)

Tehnilised andmed

materjal:	vedelik
värvus:	läbipaistev
tihedus:	1,12 g/cm ³

Kulunorm

Soovituslik materjali kulu on 0,12 – 0,35 l/m², olenevalt pinna poorsusest.

Uus, lihvitud betoonpind: 0,12 – 0,15 l/m²

Paigaldusjuhised

Aluspind peab olema puhas ja vaba lahtistest osakestest (võib kasutada masinpesu). Värskest valatud betooni võib GRANITEX ainega immutada alles peale betooni välja kuivamist. Tavaliselt on see 14 päeva peale valamist. Töötemperatuur peab

olema kõrgem kui +4°C. Betooni toonierinevusi GRANITEX ei kata. GRANITEX on kasutusvalmis. GRANITEX paigaldatakse lahjendamata sõltuvalt aluspinna poorsusest ühe või kahe töökäiguga kuni pind on materjalist küllastunud. Kui tegemist on poorsete pindadega, tuleb GRANITEX paigaldamist korrata ca 2 tunni pärast. Impregneerainet on soovitatav paigaldada pehme põrandaharjaga harjates või lambanahkse rulliga. Kui paigaldada rulliga siis parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav GRANITEX paigaldada rulliga ristisuunaliselt liikudes. Paigaldamisel tuleks vältida loikude teket, üleliigne materjal tuleb eemaldada. Materjalijääkide eemaldamiseks on soovitatav peale materjali paigaldamist (u. 30 min) kasutada masinpesu. Enne paigaldust on soovitatav teha proovitöö.

Pakendamine

5l ja 25l kanister

Ohutusabinõud

Ettevaatust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab ränihapet, naatriumsoola. Põhjustab nahasöövitust ja silmakahjustusi. Nahale (või juustele) sattumise korral võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka voolava veega näiteks duši all. Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa tootejuhend või etikett. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Müük ja nõustamine

Betotrade OÜ

Tapri 13, Tallinn, Harjumaa, 11415

Tel: +372 656 6767

E-post: info@betotrade.ee

www.betotrade.ee

